

K-FLEX PE




K-FLEX PE

- ▶ PRODUKT PRZEZNACZONY DO IZOLOWANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH / CHŁODNICZYCH ORAZ INSTALACJI PODTYNKOWYCH
- ▶ WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE
- ▶ PRODUKT ŁATWY W MONTAŻU

> Strona WWW <



DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX PE



Właściwość	Wartość	Metoda badania
Materiał	Wysokiej jakości nieszkodliwa dla zdrowia izolacja ze spienionego polietylenu przeznaczona dla rurociągów wody ciepłej i lodowej oraz rurociągów innych mediów w obiektach mieszkalnych i przemysłowych	
Grubość	6–9–13–20 mm	
Zakres temperatur	do +90°C	EN 14707
Współczynnik przewodzenia ciepła λ W/(mK)	≤ 0,040 w temp. +10 °C	EN 13787
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	2000	EN 13469
Reakcja na ogień	Euroclass E _L	EN 13501-1
Wytrzymałość mechaniczna	Wysoco wytrzymała na ściskanie, naprężenia i powierzchniowe rozdarcia	
Pozostałe właściwości	Odporna na działanie materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie. W przypadku zachowania szczelności izolacji chroni rurociąg przed korozją	

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

DANE TECHNICZNE ▶ K-FLEX PE COLOR



Właściwość	Wartość	Metoda badania
Zakres temperatur	do +90°C	EN 14707
Współczynnik przewodzenia ciepła λ W/(mK)	≤ 0,040 w temp. +10 °C	EN 13787
Reakcja na ogień	Euroclass E _L	EN 13501-1

K-FLEX zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez powiadomienia o tym fakcie.

K-FLEX PE to otulina izolacyjna ze spienionego polietylenu dostępna w różnych rozmiarach, przeznaczona do ochrony rurociągów przed kondensacją pary wodnej i korozją.

GAMA PRODUKTU ▶ K-FLEX PE

	DŁUGOŚĆ	GRUBOŚĆ	ŚREDNICA
K-FLEX PE	2 m	6–9–13–20–25–30 mm	od 15 do 114 mm
K-FLEX PE Color	2 m	4–6–9–13 mm	od 15 do 35 mm